Capatect Accento Marmo

Zeer fijne organische pleister voor decoratieve oppervlakken buiten.
Plamuurtechniek.

Materiaal

Toepassing

Voor hoogwaardige, decoratieve oppervlakken in plamuurtechniek op WDVS gevelsystemen buiten met polystyreen als isolatiemateriaal en organisch gebonden pleistersystemen.
Niet geschikt op horizontale en schuine oppervlakken.

Eigenschappen

- moeilijk brandbaar, klasse B1 – DIN 4102/ DIN EN 13501
- bijzonder goed waterdampdoorlaarbaar
- waterafstotend en weerbestendig
- eenvoudig te verwerken
- milieuvriendelijk en reukarm
- bindmiddel op basis van siliconenhars
- met speciale lichtechte pigmenten en vulstoffen
- met water te verdunnen
- ongevoelig voor schimmel en mosaangroei

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Natuurwit en ingekleurd af fabriek op aanvraag.

NIET aankleurbaar via ColorExpress.

Intensief gekleurde pasteuze eindpleisters zonder bijkomende eindlaag nijgen tot ongelijkmatige kleuring en het "schrijfeffect". (Pigment- of vulstofbreuk bij mechanische puntbelasting). Dit effect vormt geen technisch of optisch gebrek.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
min. 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,25 g/cm³.
- Duffusie-equivalente luchtlaag µm H_2O: s_d: ca. 0,85m conform DIN EN ISO 7783 klasse V_2 conforma DIN EN 1062
- Wateropnamecoëfficiënt: $w < 0{,}05$ kg/(m² · $h^{0,5}$) conform DIN EN 1062-3 klasse W_3 (laag) conforma DIN EN 1062

Verwerking

Voorbereiding van de ondergrond

- Vensterbanken en aangebouwde delen afplakken.
- Glas, keramiek, klinkers, natuursteen, gelakte, gelazeerde en eloxeerde vlakken zorgvuldig afdekken.
- Onderverdelen van het oppervlak: lange en/of grote gevelvlakken moeten zinvol in werkdelen verdeeld worden. De verdeling en de daaruit volgende grootte van de verschillende vlakken bij de verwerking kan beïnvloed worden door het aantal voorhandene personeel. De grensnaden kunnen onder omstandigheden later zichtbaar zijn en vormen onderdeel van de vormgeving. Daarom moet de verwerking en de onderverdeling van deze stukken zorgvuldig vooraf ingepland worden.
- Bescherming van de werken tegen weersinvloeden: bij het verwerken van vooral donkere kleuren, moet de gevel beschermd worden tegen directe zonnestralen (bv. met netten). Rekening houden met plaatselijke weersomstandigheden.
- Voorbereiding in nissen en terugsprongen. Kozijnen moet via een eerste laag afzonderlijk gecoat worden. Het coaten van de gevelvlakken kan dan sneller uitgevoerd worden, hetgeen het risico op een huidvorming van de werkstoffen minimaliseert.

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Gereedmaken van het materiaal	Klaar voor gebruik. Met max. 1% water verdunnen naar verwerkingsconsistentie.
Opbouw van het verfsysteem	Een wapeningslaag aanbrengen met de wapeningspleister Capatect-ZF-Spachtel 699 of met de Capatect Carbonspachtel in min. 3mm tot max. 5mm laagdikte met een systeemgebonden wapeningsweefsel (bij kleuren met een helderheidsgraad Aanbrengen van een effen grondlaag voor het volvlakkig aanbrengen van Accento Marmo als porievullende plamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond. Het vlak glad maken, eventuele plamuurgraten na een korte sta-tijd met een viltspaan egaliseren. **Richtlijn** Voor het aanbrengen van elke laag moet de ondergrond doorgedroogd zijn. Daarvoor rekening houden met een wachttijd van min. 3 dagen (bij koelere of vochtigere omstandigheden ook langer). Na het doordrogen van de vorige lagen kan Accento Marmo in partiële vlekkentechniek of volvlakkige plamuurtechniek aangebracht worden. De optiek van het afgewerkte oppervlak is afhankelijk van de grootte en het aantal vlekken evenals van het "handschrift" van de verwerker. *Partiëel* De partiële aanbreng van Accento Marmo als vlekkenpatroon op de volledig doorgedroogde ondergrond. Het vlak moetglad gemaakt worden. Meerdere vlekkenpatronen met verschillende kleuren zijn mogelijk. De behandeling van het oppervlak gebeurt in de verse plamuur, liefst door gladmaken, uitwrijven met een viltspaan is eveneens mogelijk. *Volvlakkig* Volvlakkig aanbrengen van Accento Marmo als grondplamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond. De vlakken glad maken, eventuele plamuurgraten na een korte sta-tijd met een viltspaan egaliseren, het alternatief is: structureren met een lichte troffelslag (Venetiaanse troffel) mogelijk. Is een zeer glad oppervlak gewenst, kan de grondplamuurlaag eventueel na een korte droogtijd met schuurpapier (korrel ca. 120 - 150) geschuurd worden. Accento Marmo is na ca. 6u schuurbaar, na een droging van meerdere dagen wordt schuren moeilijker. Accento Marmo volvlakkig aanbrengen als eindplamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond en glad maken. Geschuurde oppervlakken moeten naderhand altijd volvlakkig met Accento Marmo bedekt worden. **Richtlijn** De designlaag Accento Marmo zo aanbrengen dat de volledige laagdikte de 1mm niet overschrijdt. Door de vele afwerkingsmogelijkheden met Accento Marmo raden wij aan een proef aan te brengen op de werf.
Verbruik	Volvlakkig: ca. 1,5kg/m² (max. laagdikte 1mm) Vlekkenplamuur: naargelang ca. 0,25kg/m² Het exacte verbruik vaststellen door proef op de werf.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C. Niet verwerken in de directe zon. Bij wind rekening houden met een kortere afbind-tijd.
Droogtijd	Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid schuurbaar na ca. 6u. Vlekkenplamuur overwerkbaar na ca. 3u. Bij lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid langere droogtijd respecteren.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep spoelen.
S 29 Afval niet in gootsteen, riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.

Transportwetgeving: Landtransport n.v.t.

Etikettering
R-zinnen 52/53
S-zinnen 2-26-28-29

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Coatings Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be