

# AmphiSilan Primer

Vorstrijkmiddel ter bevordering van de hechting onder siliconenhars-muurverven, buiten. Nevelvrij te verspuiten met Nespri-TEC.



## Materiaal

Toepassing	Een met water te verdunnen, gepigmenteerd, speciaal voorstrijkmiddel. Verbeterd de hechting op gladde ondergronden en verweerde, draagkrachtige kunstharsierpleisters onder AmphiSilan-, ThermoSan- en AmphiSilan Nespri-TEC verflagen. AmphiSilan Primer is nevelvrij te verspuiten. Afhankelijk van de weersomstandigheden is een beschermend net aan te bevelen.
Materiaalbasis	Speciale kunstharsdispersie.
Verpakking	■ standaard en ColorExpress 12½ liter
Kleur	Wit  AmphiSilan Primer is met ColorExpress in vele lichte kleuren tot een reflectiewaarde 70 op kleur te maken.
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>

## Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".
Verwerkingsmethode	AmphiSilan Primer onverdund aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.  Nevelvrij te verspuiten met een Nespray-airlessspuitapparaat. spuihoek: 50° Nespray-nozzle: 0,016-0,019 met dubbele uitgang druk: 150-180 bar. De temperatuur van het materiaal wordt door de Nespray-TEC-spuitapparatuur automatisch geregeld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter worden ingesteld. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
Verbruik	Ca. 150 tot 250 ml/m <sup>2</sup> per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst.



Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij langere werkonderbrekingen met water reinigen.

Attentie

Niet geschikt op oppervlakken waarop water blijft staan. Om de speciale eigenschappen zeker te stellen de AmphiSilan Primer niet met andere materialen mengen.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

### R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R-zinnen zijn niet van toepassing

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloeig water afspoelen.

S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

S 23 Sproeiwiel niet inademen.

**Transportwetgeving:** landtransport n.v.t.

### Etikettering:

R-zinnen: n.v.t.

S-zinnen: 2-23-24-26-57

Let op! (stand conform laatste uitgave)

**TI NL:** februari 2011

**VIB NL:** 15 april 2008

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Productcode

M-GP01

Inhoudstoffen

Acrylaat-dispersie, titaandioxide, silicaat, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormers, additieven en conserveermiddel

Servicecentrum

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: [info@caparol.nl](mailto:info@caparol.nl)

Kijk ook op [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl)

## Technische Informatie Nr. 194 · Edition: February 2011

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

**Caparol Nederland** · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl) · email [info@caparol.nl](mailto:info@caparol.nl)

**Caparol Belgium** · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · [www.caparol.be](http://www.caparol.be) · email [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)