

# Capalac TriMaXX Primer

Grondlak voor houten oppervlakken buiten.  
COT Kwaliteitsomschrijving 06.01



## Materiaal

Toepassing	Gemakkelijk te verwerken en isolerende grondverf op houten oppervlakken buiten. Over te schilderen met zowel waterverdunbare als oplosmiddelhoudende lakken. Geschikt op maatvast en niet maatvast houtwerk.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ droogt snel</li> <li>■ zeer goede dekkraft en kantendekking</li> <li>■ hecht goed</li> <li>■ goed vullend vermogen</li> <li>■ zeer goed te schuren</li> <li>■ oplosmiddel vrij van aromaten</li> </ul>
Materiaalbasis	Alkydhars met aromaatvrije oplosmiddelen.
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>standaard en ColorExpress</b></li> <li>0,5 l, 1,0 l en 2½ liter</li> </ul>
Kleur	Wit en kleur.  Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
Glansgraad	Ca. 49 G.U.
Opslag	Koel en goed gesloten bewaren.
Technische eigenschappen	Voor specifieke eigenschappen is de COT-kwaliteitsomschrijving 06.01 beschikbaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soortelijke massa: ca. 1,39 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Vastestofgehalte: ca. 80%</li> <li>■ Drogelaagdikte: ca. 35-40 µm</li> <li>■ Viscositeit: 1,38 Pa.s bij 23 °C</li> </ul>
Product-nr.	026



## Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.  Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen.  Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.
Vorbereiding van de ondergrond	<b>Voorbehandeling hout</b> Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Kopse kanten en verweerd of zuigend hout impregneren tot verzadiging is bereikt. Een onbehandelde ondergrond, buiten, impregneren met Capalac Holz-Imprägniergrund.  <b>Hout, ongeschilderd</b> Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten.  <b>Hout, geschilderd</b> Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen. Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren. Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer.
Verwerkingsmethode	Verwerking: Afhankelijk van de aard van de ondergrond de daarvoor geschikte voorbehandeling uitvoeren.  Voor het gebruik TriMaXX Primer goed doorroeren. Zonodig met 5 tot 10% Caparol AF-Verdünner op strijkdikte brengen.

### Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond	Toep.	Voorbehandeling ondergrond	Impregneren	Grondlaag	Tussenlaag (optioneel)	Afwerklaag
Hout, ongeschilderd	buiten	Reinigen, ontvetten, verweerd hout verwijderen en schuren in richting houtnerf	Capalac Holz-Imprägniergrund <sup>1)</sup>	TriMaXX Primer	TriMaXX Primer TriMaXX Gloss/Satin TriSystem Gloss/Satin	TriMaXX Gloss/Satin TriSystem Gloss/Satin
Goed hechtende verflagen	buiten	reinigen - schuren	–	TriMaXX Primer	TriMaXX Primer TriMaXX Gloss/Satin TriSystem Gloss/Satin	

\* Op maatvast houtwerk 2x een tussenlaag aanbrengen.

1) Uitsluitend bij onbehandeld, niet verduurzaamd hout noodzakelijk.

Verbruik	Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> per laag De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.						
Verwerkingsomstandigheden	<b>Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:</b> Minimaal 5 °C						
Droogtijd	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid</th> <th>stofdroog</th> <th>handvast</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na uren</td> <td>2–3</td> <td>4–5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Bij gebruik van waterverdunbare lakken moet een droogtijd van 2 tot 3 dagen worden aangehouden omdat in de grondlaag nog oplosmiddel aanwezig kan zijn wat blaasvorming kan geven.</p>	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid	stofdroog	handvast	na uren	2–3	4–5
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid	stofdroog	handvast					
na uren	2–3	4–5					
Reinigen gereedschap	Na gebruik met terpentijn.						
Attentie	Wordt over de TriMaXX Primer een waterverdunbare lak (bijv. Capacryl of Capadur Color) aangebracht dan moet de laag TriMaXX Primer goed worden geschuurd om zo voldoende hechting zeker te stellen. Het is aan te raden om vooraf een hechtingstest uit te voeren op het object.						

## Verwijzingen

Certificaat	COT, kwaliteitsomschrijving 06.01, grond- en overgrondverf voor buiten Rapportnummer LAB10-0828-RAP
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p><b>R- en S-zinnen conform EU-richtlijn</b></p> <p>R-zinnen zijn niet van toepassing.</p> <p>S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  S 7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.  S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. - niet roken -  S 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen  S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.  S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescher-ming dragen.  S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.</p>
Let op! (stand conform laatste uitgave)	<p><b>Transportwetgeving</b>  Landtransport - ADR/GGVS/E klasse  Opmerking: Verf, geen vrachtgoed voor klasse 3</p> <p><b>Etikettering</b>  R-zinnen n.v.t.  S-zinnen 2-7/9-16-23-24/25-29-38-51-62</p> <p>Bevat 2-Butanonoxim, Cobaltcarboxylat, Propiconazol – kan allergische reactie veroorzaken.</p> <p><b>VIB NL:</b> basis W 24 september 2010  <b>VIB NL:</b> basis TR 23 september 2009</p>
Afval	Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max. 350 g/l (2010). Dit product bevat max. 350 g/l VOS.
Productcode	M-GP02
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl
	Kijk ook op <a href="http://www.caparol.nl">www.caparol.nl</a>