

PremiumColor

Binnenmuurverf in heldere en intensieve kleuren, goed te reinigen.



Materiaal

| | |
|--------------------------|---|
| Toepassing | Voor schilderwerk in helder en intensieve kleuren op alle binnenmuren en plafonds die zwaar worden belast. Als toplaag op oppervlakken die dekkend met Indeko Plus geschilderd zijn. PremiumColor geeft een fraai mat oppervlak met een briljant uiterlijk. In donkere kleuren wordt het zgn. schrijfeffect tot een minimum beperkt. |
| Eigenschappen | <ul style="list-style-type: none"> ■ met water te verdunnen, reukarm en milieusparend ■ zeer goed bij te werken ■ minimale emissie en vrij van oplosmiddelen ■ voorkomt het zgn. schrijfeffect ■ geeft intensieve, briljante kleuren ■ gemakkelijk te verwerken ■ bestand tegen in water oplosbare desinfecteer- en reinigingsmiddelen |
| Materiaalbasis | Kunststofdispersie |
| Verpakking | 2½, 5, 7½ en 12½ liter |
| Kleur | PremiumColor wordt uitsluitend als basismateriaal geleverd en moet voor verwerking met ColorExpress op kleur gemaakt worden. Bij afname vanaf 100 liter in een kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden. De kleur vooraf controleren op juiste menging. Op grote oppervlakken altijd materiaal met een zelfde charge gebruiken. |
| Glansgraad | Mat, conform DIN EN 13 300 |
| Opslag | Koel, maar vorstvrij bewaren. |
| Technische eigenschappen | <p>Conform DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Natteslijtage: Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778 ■ Maximale korrelgrootte: fijn (< 100 µm) ■ Soortelijke massa: ca. 1,1 g/cm³ |



Verwerking

| | |
|--------------------------------|---|
| Geschikte ondergronden | De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen. |
| Vorbereiding van de ondergrond | De voorbehandeling van de ondergrond is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. In voorkomende gevallen het technisch informatieblad van Indeko-plus (nr. 310) raadplegen. |
| Verwerkingsmethode | PremiumColor na goed doorroeren gelijkmatig aanbrengen met een middellange verfroller (14 tot 18 mm). Extra aandacht geven bij randen en hoeken. In één richting narollen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. |
| Opbouw van het verfsysteem | Een dekkende tussenlaag aanbrengen in de kleur van PremiumColor met Indeko-plus. Eén of twee afwerklagen aanbrengen met PremiumColor, onverdund. |
| Verbruik | Ca. 125 ml/m ² per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. |
| Verwerkingsomstandigheden | Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. |
| Droogtijd | Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. |
| Attentie | Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken en in één richting narollen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Vanwege de speciale producteigenschappen PremiumColor niet met andere producten mengen. |

Verwijzingen

| | |
|--|--|
| Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) | <p>R- en S-zinnen conform EU-richtlijn</p> <p>R- zinnen zijn niet van toepassing.</p> <p>S 2 Buiten bereik van kinderen opslaan. S 23 Damp en spuitnevel niet inademen. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.</p> <p>Transportwetgeving landtransport n.v.t.</p> <p>Etikettering R-zinnen n.v.t. S-zinnen 2-23-26-57</p> |
| Let op! (stand conform laatste uitgave) | <p>TI NL: februari 2011 VIB NL: 5 mei 2006</p> |
| Afval | Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren. |
| EU-grenswaarde VOS | De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS. |
| Productcode | M-DF01 |
| Inhoudstoffen | Bevat: polyvinylacetaatdispersie, polyamide, silicaat, cellulose, parafinewas, water, additieven, conserveringsmiddel. |
| Servicecentrum | <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl</p> <p>Kijk ook op www.caparol.nl</p> |

Technische Informatie Nr. 382 · Edition: February 2011

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl

Caparol Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be