

Akzo Nobel Paints Belgium sa/nv  
G. Levisstraat 2  
1800 Vilvoorde  
België



[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)  
Tel.: (0032) (0)2/2542211  
Info: (0032) (0)800/32000



## HAMMERITE RADIATORVERF

### 1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Warmtebestendig (tot 80 °C permanent – pieken tot 150 °C) Verf voor radiatoren en hun leidingen. Bestand tegen vergeling. Bevat geen lood.
Toepassingsgebied	Radiatoren en hun leidingen.
Samenstelling	Universele pigmenten, max. 1% - Pastel kleuren (Kan ingekleurd worden).

### 2. FYSISCHE KENMERKEN

Geur	Milde geur
Kleur	Wit / Gebroken Wit : Hoogglans, satijn en mat
Droogtijd	Droogtijd : 4 à 6 u. Wacht 16 uur alvorens een tweede laag aan te brengen. Zorg voor een goede ventilatie tot 12 uur nadat de verwarming afgezet is.
Verpakking	250 ml - 500 ml

3. VERWERKING	
<b>Vorbereiding ondergrond</b>	De radiator moet uitgeschakeld worden en koud zijn tijdens de toepassing. Desnoods metaal ontroesten en loszittende verf verwijderen. Het oppervlak moet droog, vetvrij en stofvrij zijn. Gladde of geschilderde oppervlakken licht schuren.
<b>Toepassing</b>	De verf met een borstel of een geschikte rol (schuimrol met hoge densiteit) op koude radiator aanbrengen. Na toepassing de radiator minimaal 24 uur uitschakelen.
<b>Reiniging van het materieel</b>	Met water
<b>Rendement</b>	13 m <sup>2</sup> /liter

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.