

**Omschrijving:** Hoogvullende, vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Geschikt als grondverf op houtwerk, bestaande dekkende alkyd verf- of beitslagen en op voorbehandeld metaal. Goed schuurbaar. Gebruiken in combinatie met SPS lakken voor maximale duurzaamheid.

**Toepassing:** Voor hout, board en voorbehandeld metaal.

**Eigenschappen:**

- Hoog vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

**Kleur:** Wit, grijs en leverbaar in kleuren van het SPS "Color Service" kleurmengstelsel.

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren.

**Verbruik:** ca. 16-20 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:** De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken iets afronden.

**Ongeschilderd hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Aanbrengen op hout dat maximaal 20% vocht bevat.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met SPS metaalprimer AC, daarna een tussenlaag SPS Grondlak HS.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Gemodificeerde glycerofalaatharsen

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale extenders

**Oplosmiddel:** Terpentine

**PVC:** 47%

**Vaste bestanddelen:** 61 v/v %

**S.M.:** ca. 1,14 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 14 Poise @ +20°C

**Maalfijnheid:** max. 40 Micron

**Aanbevolen laagdikte:** 35 micron

**Glansgraad:** Mat

**Verdunning:** Gebruiksklaar product

**Vlampunt:** ca. 39°C

**Gevarenklasse:** zie MSDS

**Reinigen gereedschap:** Terpentine of kwastreiniger.

**Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat max. 20% vocht bevat.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen, en rechtop bewaren.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.