

**Omschrijving:** Multifunctionele, sneldrogende, uitstekend hechtende en goed vullende watergedragen primer voor hout, MDF, harde kunststoffen, non-ferro metalen (aluminium, zink etc.) en pleisterwerk. Uitstekende vloeïing, goed schuurbaar en reukarm. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Voor hout, board, voorbehandeld metaal en harde kunststof. Kan afgewerkt worden met acryl-, alkyd- en dispersieverven.

**Eigenschappen:**

- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast, acrylroller of verfspuit. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 3% water, de tweede laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

**Kleur:** Wit, grijs en leverbaar in kleuren van het SPS "Color Service" kleurengsysteem.

**Verbruik:** ca. 12-14 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met SPS metaalprimer AC, daarna een tussenlaag SPS Multiprimer aanbrengen.

**Harde kunststof en non-ferro metalen:** Ontvetten en stofvrij maken. Behandelen met SPS Multiprimer.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie

**Pigmenten:** Rutiel Titaandioxyde en minerale extenders.

**Oplosmiddel:** Water

**PVC:** 33%

**Vaste bestanddelen:** 54 m/m %

**S.M.:** ca. 1,35 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stormer 100 KU @ +20°C

**Maalfijnheid:** 40 Micron

**Glansgraad:** Mat

**Verdunning:** Water

**Gevaarlijkheidsklasse:** zie MSDS

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en kan worden aangebracht op hout, dat max. 20% vocht bevat. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop bewaren.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.