

**Omschrijving:** Glanzende, transparante beits met UV-filter op basis van alkydhars. Geeft 4 jaar duurzame bescherming

**Toepassing:** Geschikt voor buitentoepassingen zoals op gevelbetimmeringen, daklijsten, deuren en kozijnen enz. De kleur van het hout en van eventueel al aanwezige transparante houtbeschermingslagen, beïnvloedt de kleur van het eindresultaat. Finess Beits UV Transparant "kleurloos" is buiten te gebruiken als grondlaag, maar minder geschikt als eindlaag!

**Eigenschappen:**

- Hogere laagdikte
- Minder oplosmiddelen
- Vochtreulerend
- Weerbestendig
- Economisch in gebruik
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Glanzend

**Kleur:** Kleurloos en diverse houtkleuren.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een platte kwast in de nerfrichting. De eerste laag op onbehandeld hout, verdunnen met max 5 % white spirit om een betere indringing te krijgen. De volgende lagen niet verdunnen. Op onbehandeld hout 3 gekleurde lagen aanbrengen. Om "aanzetten" te vermijden altijd nat-in-nat verwerken. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen.

**Verbruik:** Ca. 16-18 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 4 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

**Ondergrond:** Moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaatjes of kieren dichten met een houtvulmiddel.

**Onbehandeld hout:** Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding, het geheel schuren en stofvrij maken. Vervolgens 3 gekleurde lagen aanbrengen.

**Behandeld hout in slechte staat:** Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

**Behandeld hout in goede staat:** Ontvetten met een ontvettingsmiddel en laten drogen. Daarna licht schuren en vervolgens 1 of 2 gekleurde lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Glycerophthalaatharsen en gepolimeerde olie

**Pigmenten:** Gelamineerde vulstoffen en transparante Ijzeroxide

**Oplosmiddel:** White spirit

**Vaste bestanddelen:** 55% in volume

**S.G.:** Ca. 1 g/ml

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 6-7 Poise @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron droog

**Glansgraad:** Glanzend. 70-85% met glansmeter Gardner 60°

**Tint:** Kleurloos en diverse houtkleuren

**Verdunning:** White spirit

**Vlampunt:** 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White spirit of kwastenreiniger

**Prestaties:** Vochtreulerend. De houtnerf blijft zichtbaar.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om vervorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.