

Omschrijving: Witte coating met cement vermengd, voor het waterdicht maken en verstevigen van vochtige binnenmuren van kelders, stallen, magazijnen etc. Voor binnen.

Toepassing: Geschikt voor vochtige binnenmuren van kelders, stallen, magazijnen etc.

Eigenschappen: Kan afgewerkt worden met latexverf, sierpleister of behang.

Kleur: Wit

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Niet verdunnen en redelijk dik aanbrengen (250 ml/m²). De 1e laag aanbrengen met een blokkwast, de tweede laag eventueel met een roller. Het beste resultaat wordt verkregen op niet geschilderde binnenmuren.

Verbruik: Ca. 4 m²/liter per laag afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23° C en rel. vochtigheid van 65%:
Stofdroog na ca.3 uur.
Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Moet voor het schilderen worden ontdaan van mos-, alg- en zoutaanslag, vuil, vet, stof etc. Loszittende lagen of voegen verwijderen en/of herstellen. Ondergrond zo goed mogelijk droog maken.

Vers gecementeerde ondergronden: Dienen minimaal 6 weken oud te zijn, voor ze geschilderd kunnen worden (voor elke cm. laagdikte minimaal 1 week droogtijd).

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel : Acrylaat

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen

Oplosmiddel : White spirit vervanger

Vaste bestanddelen: 75% in gewicht

S.G.: Ca. 1,5 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 12 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 25 micron per laag

Maalfijnheid: Fijn

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen + 8°C en + 30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.