

**Omschrijving:** Niet vergelende, sneldrogende en glanzende aflak op basis van kunstharstdispersie voor radiatoren en verwarmingsbuizen. Voor binnen.

**Toepassing:** Speciaal bedoeld voor het decoratief afwerken van verwarmingen en buizen die verwarmd worden.

**Eigenschappen:**

- Reuk- en oplosmiddelarm
- Waterverduunbaar
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Minder milieubelastend

**Kleur:** Wit en diverse kleuren.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. Redelijk vol aanbrengen met acrylkwast/borstel, lakroller of verfspuit. De 1e laag eventueel verdunnen met 5% water, de 2e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

**Verbruik:** Ca. 16 m<sup>2</sup>/liter per laag.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur.  
Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Onbehandelde radiatoren:** Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Eerst voorbehandelen met Finess Anti-Roestprimer.

**Verflagen in goede staat:** Ontvetten, licht schuren en ontstoffen.

**Slechte verflagen:** Verwijderen en behandelen als "onbehandelde radiatoren".

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Titaandioxide

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 35% in volume

**S.G.:** Ca. 1,3 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stomer 70 KU @ +20°C

**Maalfijnheid:** 6 Volgens Hegman

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron (droog)

**Glansgraad:** Glanzend, 85% met glansmeter Gardner 60°

**Tint:** Diverse kleuren

**Verdunning:** Water

**Prestaties:** Niet vergelend, zeer goede hechting.

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep.

**Prestaties:** Niet vergelend, zeer goede hechting.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Verwarmingselementen voor het schilderen uitzetten en pas na ca. 72 uur weer in gebruik nemen. Het spoelwater niet via het riool wegspoelen, maar behandelen als chemisch afval.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.