

Snel overschilderbare hechtprimer voor binnen en buiten op basis van speciale in water gedispergeerde high-tech acrylaatharsen

EKODUR VAST!

- Profiel:** Probleem oplosser voor een breed scala moeilijk te schilderen ondergronden
Superhechtende watergedragen primer
Snelle droging en doorharding
In 468.562 kleuren
Corrosiewerend met "pro-Active Protection"
Snel overschilderbaar
Overschilderbaar met water- en terpentine verdunbare verven
Geurarm
Onverzeepbaar
Goed elastisch
Watervast
- Ondergronden:** De meeste non-ferro-metalen w.o.:
• Verzinkt en gegalvaniseerd staal
• (Geanodiseerd) aluminium
• Koper
Harde overschilderbare kunststoffen, w.o. hard PVC, plexiglas
Roestvast staal (RVS)
Ontroest staal (reinigingsgraad ISO-St3 of stralen tot SA2½)
Minerale ondergronden, w.o. baksteen, beton, gips, pleisterwerk
Geglazuurde tegels
Oude intacte zijnde verf- en laklagen
Let op:
Niet toepassen op kitzomen, reparatie pasta's, e.d.
- Verwerking:** De verf voor gebruik goed oproeren
Verdunning : water
Aanbevolen laagdikte : 80 micron nat = 30 micron droog
Grotere oppervlakken : aanbrengen en verdelen met een lakviltroller
Kleinere oppervlakken : met de kwast opzetten en goed verdelen
Snelle droging : nastrijken en/of narollen vermijden
Spuiten (Airmix) : vooraf proefspuiten
Gereedschap reinigen : direct na gebruik met lauw water
- Verwerkings-
condities:** Omgevingstemperatuur : +7 - 25°C
Ondergrondtemperatuur : +7 - 25°C
Relatieve luchtvochtigheid : < 80%
Goede ventilatie

Eigenschappen:	Glans	: ca. 20%
	Dichtheid	: ca. 1,24 kg/l
	Vaste stofgehalte	: ca. 51 gew.% / 41 vol.%
	Theoretisch rendement	: 12,5 m ² /lt. bij een drogelaagdikte van 30 µm
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond
	VOS-gehalte	: < 100 g/l
	Droging bij 20°C/RLV 65%	: Open tijd : ca. 5 minuten
		Stofdroog : < 1 uur
		Kleefvrij : < 2 uur
		Overschilderbaar : 4 uur

Temperatuur en RLV beïnvloeden de droging

Systeemopbouw: Twijfel over de ondergrond: controleer na 24 uur de hechting op een proefvlak.

Voorbehandeling:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, mat geschuurd (korrel min. 280) en draagkrachtig te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

Non-ferro-metalen
Kunststoffen*
RVS
Geglazuurde tegels*
Geschilderd hout

Systeem: 1 laag EKODUR VAST en 1 à 2 x afschilderen

** Door de grote verscheidenheid aan kunststoffen cq. geglazuurde tegels is het advies: vooraf de hechting te controleren.*

Staal: reinigingsgraad ISO-St-3 of stralen SA 2½

Systeem: 2 lagen EKODUR VAST min. 60 µm en 1 à 2 x afschilderen

Mineralen:

Systeem: 2 lagen EKODUR VAST en 1 à 2 x afschilderen

Verpakking: 1 en 2 ½ liter

Arbo-Classificatie: Bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.

Opslag: Koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden houdbaar; na opening beperkt houdbaar.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

EVERT KONING schilderverven (U.P. Quality & Environment b.v.)
Dokweg 40, 1976 CA IJmuiden
Tel: 0255 – 54 84 48 Fax: 0255 – 54 84 45 E-mail: info@ursapaint.nl