

## Rigidur Nature Line Estrichlijm

### Beschrijving

Industriële lijm, vrij van solventen en andere gevaarlijke stoffen op basis van een polyvinylacetaat-dispersie.

### Toepassingsgebieden

Voor het verlijmen van alle Rigidur vloerelementen onderling en voor het verlijmen van een extra laag Rigidur H platen op reeds geplaatste Rigidur vloerelementen.

### Plaatsing

Volgens de richtlijnen van BPB Belgium.

De lijm wordt direct uit de fles aangebracht in twee evenwijdige strepen op de propere liplas van het eerste Rigidur Floor vloerelement.

Het volgende Rigidur vloerelement dat op het vorige element dient gelegd te worden, wordt binnen de 10 minuten geplaatst en aangedrukt. De voeg tussen de twee elementen dient dicht te zijn en een goede verbinding aan het oppervlak te hebben.

De elementen worden daarna aan elkaar bevestigd met behulp van Rigidur snelbouwschroeven (tussenafstand 250 mm) of dmv nieten (om de 150 mm). In functie van de dikte van de elementen wordt de lengte van de schroeven of nieten bepaald zodat de rugzijde van de elementen niet doorboord wordt. Bij het aanbrengen van de bevestigingsmiddelen de nodige druk uitoefenen door de platen te belasten met het eigen lichaamsgewicht. Lijmresten na het verharden met een spatel afsteken.

Wanneer een bijkomende laag Rigidur H platen wordt geplaatst wordt de Rigidur Nature Line Estrichlijm aangebracht in strepen met een afstand van ongeveer 100 mm. Vastschroeven of –nieten met dezelfde tussenafstanden als hierboven.

Verse, niet uitgeharde lijm op handen, gereedschap of andere oppervlakken met een vochtig doek verwijderen.

Volg eveneens de algemene richtlijnen voor het plaatsen van Rigidur Floor vloerelementen en lees aandachtig het etiket van de Rigidur Nature Line Estrichlijm.



### Technische specificaties

Verpakking	1 kg fles
Materiaalverbruik	ongeveer 40 g/m <sup>2</sup> . Bijkomende laag: 80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Rendement	ongeveer 25 m <sup>2</sup> per fles
Verwerkingstijd	ongeveer 10 minuten
Verwerkingstemperatuur	7°C tot 25°C
Opslag	ongepend maximum 12 maanden. Aangebroken fles zo snel mogelijk opgebruiken. Vorstgevoelig

### Aandachtspunten

Voor het aanbrengen van de lijm, dienen de voegen tussen de Rigidur vloerelementen proper te zijn, vrij van stof en glad. Gesneden plaatdelen dienen aan de snijkanten proper te zijn om een maximum voegbreedte van 2 mm van de vloerelementen te garanderen.