

# Capatect-ZF-Spachtel 699

Wapeningspleister op basis van dispersie met vezels versterkt.  
Klaar voor gebruik.



## Materiaal

Toepassing	Capatect-ZF-Spachtel 699 wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-WDV-System B. Ook toe te passen om wapeningspleister te renoveren en als inbeddingsmassa voor hoeklijsten. Op sterk zuigende ondergronden als lijm te gebruiken.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ klaar voor gebruik</li> <li>■ moeilijk brandbaar, klass B1</li> <li>■ hecht zeer goed</li> <li>■ weervast en waterafstotend</li> <li>■ waterdampdoorlatend</li> <li>■ spanningsarm</li> <li>■ met water te verdunnen</li> <li>■ licht en eenvoudig te verwerken</li> <li>■ op sterk zuigende ondergronden als lijm te gebruiken</li> <li>■ goed standvermogen</li> </ul>
Materiaalbasis	Kunststofdispersie met speciale bestanddelen.
Verpakking	20 kg emmer en 1000 kg OneWay-container
Kleur	Naturel wit.
Opslag	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen. Container bij langdurige pauze (winterperiode) geheel legen.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soortelijke massa: ca. 1,3 kg/dm<sup>3</sup></li> <li>■ Diffusie-equivalente luchtdikte <math>\mu_d</math>: ca. 1,0 m conform DIN EN 7783, klasse V2 (gemiddeld) – bij opgegeven laagdikte</li> <li>■ Wateropnamecoëfficiënt: <math>\leq 0,14 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})</math> conform DIN EN 1062, klasse W2 (gemiddeld)</li> <li>■ Consistent: pasteus</li> </ul>
Product-nr.	699

## Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond	Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenisolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen. Vensterbanken e.d. afdekken.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Gereedmaken van het materiaal	<p>Capatect ZF-Spachtel 699 is klaar voor gebruik en moet voorzichtig worden doorgeroerd. Indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen.</p> <p>Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en Capatectwapeningsweefsel 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. Het weefsel moet in het buitenste derde deel van de wapeningslaag liggen. De totale laagdikte moet ca. 3 mm zijn.</p> <p>Bij gebruik van Capatect- Eckschutzschienen moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd. Bij gebruik van Capatect-Gewebe-Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.</p>
Verbruik	<p><b>Attentie</b></p> <p>Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.</p> <p>Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte.</p> <p>Bij 'Verbruik' worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.</p> <p>Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.</p>
Droogtijd	<p>Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt. Eerst de totale laagdikte op voldoende droging testen.</p>
Reinigen gereedschap	<p>Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.</p>

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p><b>R- en S-zinnen conform EU-richtlijn</b></p> <p>R-zinnen zijn niet van toepassing.</p> <p>S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 20/21 Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik.</p> <p>S 26 Na aanraken met de ogen onmiddellijk spoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.</p> <p>S 29 Afval niet in riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.</p> <p>S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen.</p> <p>S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</p> <p>Voor meer informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.</p> <p><b>Transportwetgeving:</b> landtransport n.v.t.</p> <p><b>Etikettering</b></p> <p>R-zinnen n.v.t.</p> <p>S-zinnen 2-20/21-26-29-38-51</p>
Let op! (stand conform laatste uitgave)	<p><b>VIB NL:</b> 3 februari 2006</p>
Afval	<p>Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.</p>
Productcode	<p>M-DF02</p>
Servicecentrum	<p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00          Fax: (+31) (0)33 247 50 12          e-mail: info@caparol.nl</p> <p>Kijk ook op <a href="http://www.caparol.nl">www.caparol.nl</a></p>