

**REYNCHEMIE** N.V. - S.A.Industrieweg 25 B-8800 Beveren (Roeselare)  
Tel. +32-51-24.25.27 Fax. +32-51-22.98.92  
reynchemie@skynet.be www.reynchemie.com*Chemische producten voor  
de bouw en renovatie  
Produits chimiques pour la  
construction et la rénovation*

<b>Productnaam:</b> Artikelnr: 10205	<b>RC DECAP 1</b>										
<b>Superkrachtig gelvormig afbijtmiddel zonder methyleenchloride</b>											
Beschrijving	RC DECAP 1 is een afbijtmiddel die vooral geschikt is voor het verwijderen van gevelverven, vernissen, verven, lijmresten op beton, hout en minerale ondergronden.										
Voordelen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vlugge inwerktijd</li><li>• Uiterst geschikt voor verschillende verven</li><li>• Kleeft niet</li><li>• Volledig wateroplosbaar</li><li>• Een verfabijter van de jongste generatie</li><li>• Een ideale viscositeit voor gevels</li><li>• Moet niet nagespoeld worden</li><li>• Kant en klaar product</li></ul>										
Karakteristieken en eigenschappen	<table border="1"><tr><td>Kleur:</td><td>Kleurloos / lichtgeel</td></tr><tr><td>Geur:</td><td>Weinig</td></tr><tr><td>Oplosbaarheid in water:</td><td>Oplosbaar</td></tr><tr><td>Densiteit:</td><td>1,05</td></tr><tr><td>Vorm:</td><td>Gel</td></tr></table>	Kleur:	Kleurloos / lichtgeel	Geur:	Weinig	Oplosbaarheid in water:	Oplosbaar	Densiteit:	1,05	Vorm:	Gel
Kleur:	Kleurloos / lichtgeel										
Geur:	Weinig										
Oplosbaarheid in water:	Oplosbaar										
Densiteit:	1,05										
Vorm:	Gel										
Ondergrond	Niet te ontverven elementen (ramen, glas, ...) dienen afgeschermd te worden met een aangepaste folie en tape. Opletten van PVC en rubber en polystyreen. Voorafgaand aan de werken dient er een proef te gebeuren om de laagdikte en inwerk tijd van het product te kunnen evalueren.										
Verwerking	<p>Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten kunnen reageren nylon daarentegen zal niet aangetast worden.</p> <p>RC DECAP 1 is tevens gemakkelijk met airless te verspuiten met gebruik van een nozzle met een opening van 0,21"-0,31" en een sprayhoek van 40-50°. Tijdens het airless verspuiten beschermende kleding en een geschikt masker dragen. RC DECAP 1 moet voldoende aangebracht worden zodat deze dikker is dan de te verwijderen verf.</p> <p>Na het afbijten zal de verf samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen.</p> <p>Verwerkingstijd: van verven 15 tot 45 min, afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen (proefondervindelijk) Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken of voldoende afschermen.</p> <p>Opgeloste verf kan verwijderd worden met een spatel, of met een hogedrukreiniger ( 60 -90°C). Wij adviseren (bij buitengevels) om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken. RC DECAP 1 kan gebruikt worden vanaf 5°C tot 30°C</p>										
Reiniging gereedschap	Met water onmiddellijk na gebruik.										

**REYNCHÉMIE N.V. - S.A.**Industrieweg 25 B-8800 Beveren (Roeselare)  
Tel. +32-51-24.25.27 Fax. +32-51-22.98.92  
reynchemie@skynet.be www.reynchemie.com*Chemische producten voor  
de bouw en renovatie  
Produits chimiques pour la  
construction et la rénovation*

Opgelet	RC DECAP 1 niet laten opdrogen. Vermijd toepassing op natte oppervlakken.
Houdbaarheid	6 maanden in originele niet geopende verpakking
Verbruik	± 300 tot 600 g/m <sup>2</sup> naargelang de ondergrond (proefondervindelijk )
Veiligheid	Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave.
Verpakking	Standaarddoos met 16 x 1 L, 5 L, 10 L of IBC
	24/05/2012

Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit productinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffend product zou kunnen worden veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds Veiligheidsfiche raadplegen.  
Tel anti-gifcentrum : 070/245.245