

Technische fiche
 Editie 1, 2006
 Identificatie no. 633
 Versie no. 08032006
 Sika® Minipack Snelmortel

Sika® Minipack Snelmortel

Snelle, gebruiksklare bevestigingsmortel

Product

Omschrijving

Sika Minipack Snelmortel is een monocomponente, gebruiksklare mortel bestaande uit een mengsel van uitgekozen agregaten.
 Sika Minipack Snelmortel ontwikkelt snel weerstanden op zeer korte termijn.

Toepassingen

Sika Minipack Snelmortel is een gebruiksklare mortel die speciaal ontworpen werd voor alle toepassingen waar een bevestiging vereist is:

- bevestiging van metalen steunplaten,
- verankeringen, vast te zetten expansiebouten, haken, leidingen ...,
- versterkte vastzettingen van deur- of vensterlijsten,
- verankeringen van rails.

Voordelen

- Bevestiging in enkele minuten.
- Handige verpakkingen voor kleine toepassingen.
- Zeer goede gedraging in aanwezigheid van vocht.
- Overschilderbaar na uitharding.
- Goede hechting op metaal, beton, steen en bakstenen.

Eigenschappen

Kleur

Cementgrijs.

Opslag

Opslaan in de oorspronkelijke hermetisch gesloten verpakking in een droge plaats.

Bewaring

12 maand

Verpakking

Karton van 5 x 5 kg

Algemene kenmerken

Densiteit

2,0 kg/L

Weerstanden

	na 15 min.	na 1 u	na 3 u	na 24 u	na 28 dagen
	1 N/mm ²	4 N/mm ²	8 N/mm ²	11 N/mm ²	38 N/mm ²



Nota op de uitvoering

Algemene opmerkingen

Verbruik 2 kg/m²/ mm dikte

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond ontdoen van alle niet hechtende delen tot men een coherente oppervlakte bekomt. Het is aangewezen de te behandelen zones af te borstelen. Stof verwijderen en tot verzadiging de ondergrond bevochtigen, en wachten tot de oppervlakte niet meer druipeud is.

Vorbereitung van het product

De droge mortel mengen tot men een plastisch of half plastisch mengsel bekomt. Slechts de hoeveelheid nemen die men wenst aan te brengen. Het aanbrengen moet gebeuren binnen de 1 à 3 minuten volgend op het mengen. Hierna, verhindert de binding elke correcte uitvoering.

Uitvoering

Verwerking

Opvullen en aandrukken van de gewenste hoeveelheid met truweel. Toezien dat de mortel goed aangedrukt wordt rondom de zones die direct in contact komen met het metaal. Bij grote opvullingen kan het product aangevuld worden met grint van 4 tot 8mm diameter à rato van 1/0,25 tot 1/0,5 grint in gewicht. In dit geval wordt de uitharding verlengd met ongeveer 10 minuten.

Aanbeveling

Het product wordt niet aanbevolen voor werken waarbij waterlekken dienen gedicht te worden.

Opmerkingen

Niet aanbrengen onder de +5°C.

Voorzorgen bij het gebruik

Veiligheidsvoorschriften

Het dragen van een antistofmasker, beschermende bril en handschoenen tijdens het mengen is aanbevolen. Er dient een goede ventilatie aanwezig te zijn tijdens de werken. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met zuiver water en een dokter raadplegen.

Ecologie

Het verse product niet in de riolering lozen. Het uitgehard product moet verwijderd worden in een erkend centrum.

Herinnering

Niet opslaan in vochtige plaatsen. Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België
Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

