

Technische fiche
 Editie 1, 2006
 Identificatie no. 632
 Versie no. 08032006
 Sika® Minipack Waterdichting

Sika® Minipack Waterdichting

Waterdichte mortel aan te brengen met de borstel

Product

Omschrijving Sika Minipack Waterdichting is een gebruiksklare cementgebonden mortel.

Toepassingen

Sika Minipack Waterdichting:

- werd ontworpen voor de bescherming van funderingen en ingegraven werken
- kan aangebracht worden op de fundering, uitgezonderd wanneer er permanent contact is met de ondergrondse waterlaag of bij afwateringsfunderingen die onderworpen zijn aan sterke watertoevoer.

Voordelen

- Direct aan te brengen op de fundering in metselwerk, beton, steen.
- Waterdicht.
- Uitstekende hechting op de vermelde ondergronden.
- Snelle uitharding met een kortere wachttijd voor het ophogen.

Eigenschappen

Keur Cementgrijs

Opslag Opslaan in de oorspronkelijke hermetisch gesloten verpakking in een droge plaats.

Bewaring 9 maand

Verpakking Karton van 5 x 5 kg

Algemene kenmerken

Densiteit Poeder: 1,3 kg/L
 Verse mengsel: 2 kg/L

Mengverhouding 1 kg mortel voor 0,25 L water.

Nota op de uitvoering

Algemene opmerkingen

Verbruik 1 zak van 5 kg = 2m² (2,5 kg/m²) per laag.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet gezond, proper en ontdaan zijn van alle stof, niet hechtende delen en vetsporen.

De verticale en horizontale voegen worden volledig opgevuld tot het oppervlakeniveau van de funderingsblokken.

De te behandelen ondergronden dienen voorafgaand bevochtigd te worden, maar de ondergrond mag niet druipend zijn op het ogenblik van toepassing

Vorbereiding van het product Water toevoegen aan het droog mengsel en mengen tot men een homogene mortel bekomt.
Verhouding: 1 kg droge mortel voor 0,25 L water.

Praktische Gebruiksduur ± 60 minuten bij + 20°C

Uitvoering

Verwerking

Het product kan aangebracht worden met de harde borstel, behangborstel of met strijkbord in twee lagen.
De opeenvolgende lagen met de borstel dienen gekruist te worden (een 3^e laag kan aangebracht worden, indien nodig).
De hoeveelheid van 5 kg/m² niet in één laag aanbrengen. Men brengt twee lagen aan van 2,5 kg.

Wachttijd tussen de lagen 4 uur

Opmerkingen Niet aanbrengen onder de + 5°C.

Voorzorgen bij het gebruik

Veiligheidsvoorschriften

Geen bijzondere voorzorgen.
Het product bevat cement, het is aangewezen beschermende kledij, handschoenen en bril te dragen.

Ecologie

Het verse product niet in de riolering lozen.
Het uitgehard product moet verwijderd worden in een erkend centrum.

Herinnering

De hoeveelheid mengwater respecteren.
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België
Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

